






# **AIRTEX® FAÇAWALL XL**

pare-pluie respirant pour bardage extérieur fermé



### **AVANTAGES**

- Certifié CE
- Conforme au DTU 31.2 (sd = 0,02 m)
   constructions à ossature en bois et au DTU 41.2 revêtements extérieurs en bois
- Hautement perméable à la vapeur d'eau pour une protection optimale de l'isolant thermique
- Pose rapide à sec derrière un bardage
- Avec ou sans espace de ventilation, sur support continu ou discontinu


## **AIRTEX® FAÇAWALL XL**



#### CARACTERISTIQUES PRODUIT

- AIRTEX® FAÇAWALL XL est un pare-pluie respirant destiné aux revêtements extérieurs en bois (DTU 41.2) et aux constructions à ossature en bois (DTU 31.2) pour une application en bardage fermé.
  - Sa mise en œuvre derrière un bardage se fait à sec avec ou sans espace de ventilation, sur support continu ou discontinu.
- AIRTEX® FAÇAWALL XL doit être installé avec un chevauchement de 15 cm tant à l'horizontale qu'à la verticale.
  - Sa valeur sd 0,02 m en fait un pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau ; il peut donc être posé directement au contact de l'isolant thermique mais aussi sur un panneau en OSB ou en métal.
- Accessoires :
  AIRTEX® UV EXTRA
  AIRTEX® FAÇATAPE EPDM
  AIRTEX EPDM BAND'





#### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Support		Complexe à trois couches hautement perméable	
Norme DIN		EN 13859-2	
Coloris		Noir	
Longueur		50 m	
Largeur		3,0 m	
Grammage		115 g/m² (+/- 15%)	
Résistance au feu, EN 13501		Е	
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928		*a W1	*b W1
Valeur sd, EN 12572		0,02 m (-0,01/+0,03%)	
Résistance à la traction, EN 12311-11	Longitudinal Transversal	*a 280 N/5 cm (+/- 30%) *a 200 N/5 cm (+/- 30%)	*b 230 N/5 cm (+/- 20%) *b 160 N/5 cm (+/- 20%)
Allongement à la traction, EN 12311-1	Longitudinal Transversal	*a 75% (+/- 30%) *a 130% (+/- 30%)	*b 65% (+/- 20%) *b 115 (+/- 20%)
Résistance à la déchirure au clou, EN 12310-1	Longitudinal Transversal	140 N (+/- 20%) 160 N (+/- 20%)	
Stabilité dimensionnelle		< 2 %	
Résistance à la température		-40 à +80°C	
Stabilité aux UV		3 mois	
		*a => avant vieillissement artificiel *b => après vieillissement artificiel à +80°C	