



AIRTEX[®] R2 / R2 SK

Ecran souple de sous-toiture HVP T_{R2}




AVANTAGES

- Ecran de sous-toiture ou pare-pluie vertical
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau : valeur sd 0,02 m
- Entraxe de pose de 60 cm (classement T_{R2}), au contact direct de l'isolant ou du voligeage en bois
- Version SK avec bande adhésive intégrée
- Protection thermique et économie d'énergie

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- AIRTEX® R2 / R2 SK est un écran hautement perméable à la vapeur d'eau qui est spécialement adapté pour l'isolation thermique en sous-toiture sur des toits en pente ventilés. Etanche à l'eau, il protège aussi la sous-toiture des dégradations en cas de pénétration inattendue d'eau ou de neige.
- Il peut être utilisé en construction neuve ou en rénovation ainsi que pour des travaux de couvertures en petits éléments conformes au DTU de la série 40. Idéal également comme pare-pluie vertical dans le cadre des constructions à ossature bois : DTU 31.2 et 41.2.
- La pose peut se faire directement au contact de l'isolant ou du voligeage (lame d'air déterminée dans le DTU Couverture associé) en respectant les recouvrements horizontaux : 10 cm pour une pente de toit > 30% / 20 cm pour une pente de toit ≤ 30%.
- La version SK avec bande adhésive intégrée vous assure une étanchéité totale.
- Le produit doit être installé selon les règles techniques françaises et les normes et directives applicables.
- Accessoires :
AIRTEX® PP
AIRTEX® UV EXTRA
AIRTEX® CONNECT
AIRTEX® NDB
AIRTEX® DM



INFORMATIONS TECHNIQUES

Support	Complexe non tissé à plusieurs couches avec une membrane fonctionnelle en polyéthylène (bande adhésive intégrée : SK)		
Norme	EN 13859-1 : 2010		
Coloris	Gris Clair		
Longueur	50 m		
Largeur	1,5 m		
Grammage	130 g/m ² (+10%)		
Résistance au feu	E		
Résistance à la pénétration de l'eau	*a W1	*b W1	
Valeur sd	0,02 m (-0,01/+0,03)		
Résistance à la traction	Longitudinal	*a 270 N/5 cm (-20%/+30%)	*b 240 N/5 cm (-20%/+30%)
	Transversal	*a 250 N/5 cm (-20%/+30%)	*b 200 N/5 cm (-20%/+30%)
Allongement à la traction	Longitudinal	*a 70% (-30%/+40%)	*b 50% (-30%/+40%)
	Transversal	*a 80% (-30%/+40%)	*b 80% (-30%/+40%)
Résistance à la déchirure au clou	Longitudinal	190 N (-20%/+40%)	
	Transversal	200 N (-20%/+40%)	
Résistance à la température	-40°C à +80°C		
Normes/Certificats	Marquage CE conforme à la norme EN 13859-1 / Certificat QB n° 17-010 du 27.10.2017 - Classement EST E1 Sd1 TR2 / Répond au CPT 3560 version 2-07/2009		
	*a => avant vieillissement artificiel		
	*b => après vieillissement artificiel à +80°C		